

Supports et préparation

Généralités	Avant de réaliser les joints, laisser sécher la colle à carrelage pendant 2 à 3 semaines après avoir posé les carreaux dans une couche épaisse selon les indications sur l'emballage.
Matériaux des revêtements	Dalles en clinker, plaques en terre cuite, carreaux en grès-cérame fin, carreaux fendus, listels, carreaux en grès-cérame.
Propriétés des joints	Cohésifs, propres, sans fissures, profondeur régulière. Éventuellement légèrement et uniformément humides, pas mouillés. Débarrassés des substances colorantes ou grasses, p. e.x le bitume, les huiles, les graisses.
Préparation des joints	Gratter le mortier ou la colle introduit(e) dans les joints. Humidifier les supports absorbants et le bord des carreaux. Ensuite, réaliser des joints réguliers.

Mise en œuvre



Utilisation comme mortier de jointoyage par voie humide (utilisation 1) : À l'aide d'un agitateur sur vitesse lente, mélanger le contenu du sac (20 kg) dans env. 4,0 l d'eau propre. Au bout de 5 minutes, mélanger une nouvelle fois. Verser.



Introduire le mortier de jointoyage dans les joints à l'aide d'une raclette en caoutchouc. Racler la matière en excédent. Laisser le mortier durcir (test au doigt : le mortier ne doit pas rester collé au doigt).



Nettoyer les carreaux à l'aide d'une éponge/lissoir à éponge humide. Passer l'éponge dans un seul sens en exerçant une faible pression sur toute la surface.



Rincer plusieurs fois l'éponge et bien l'essorer. Éliminer le dernier voile au bout de quelques heures avec un chiffon doux, ou le jour suivant à l'aide d'une éponge humide.

Utilisation	Mise en œuvre
1	Voir les photos 1 à 4.
2	<u>Mélanger</u> : mélanger le contenu du sac (20 kg) dans env. 2,3 l d'eau. <u>Mise en œuvre</u> : appliquer FUGENBREIT à la truelle puis lisser.

Travaux suivants : étanchéfier les joints du bord, d'angles, de jonction et de dilatation au bout de 3 jours avec WIE GUMMI BAD-SILICON à l'intérieur, avec WIE GUMMI WETTERSCHUTZ-SILICON à l'extérieur.

Caractéristiques du produit

Consommation, rendement en fonction du format des carreaux et de la largeur des joints (joint de 10 mm de profondeur).

Format des carreaux	Largeur de joint	Consommation	Rendement pour 20 kg FUGENBREIT
15 x 15 cm	5 mm	env. 1,1 kg/m ²	env. 18 m ²
20 x 10 cm	5 mm	env. 1,3 kg/m ²	env. 15 m ²
20 x 20 cm	8 mm	env. 1,3 kg/m ²	env. 15 m ²
24 x 11,5 cm	8 mm	env. 1,8 kg/m ²	env. 11 m ²
24 x 15 cm	5 mm	env. 0,9 kg/m ²	env. 22 m ²
30 x 30 cm	8 mm	env. 0,9 kg/m ²	env. 22 m ²
30 x 60 cm	15 mm	env. 1,3 kg/m ²	env. 15 m ²
33 x 33 cm	12 mm	env. 1,2 kg/m ²	env. 17 m ²
40 x 40 cm	10 mm	env. 0,8 kg/m ²	env. 25 m ²

Teinte	gris.
Temps d'application (vie en pot)	1 à 2 heures.
Température de mise en œuvre	5-30 °C.
Praticable	au bout de 12 heures. Toutes les durées sont indiquées pour 15-20 °C et 65 % d'humidité relative.
Composition	ciments normalisés, agents de charge quartzeux et calcitiques, pigments, agents de traitement organiques, stabilisateurs.
Environnement	très faibles émissions ^{PLUS} (EMICODE EC 1 ^{PLUS} R).
Conditionnement	20 kg, 5 kg.
Durée de stockage	dans son emballage d'origine, pendant env. 18 mois. Stocker au sec.

À noter

- | Pour les carrelages en pierres naturelles, sur les parties étanchéifiées, les balcons, les chapes de chauffage, les façades, utiliser UNIVERSAL-FUGE FLEXIBEL.
- | Les différentes de teinte entre l'étiquette de couleur sur l'emballage et le joint une fois durci sont dues aux techniques d'impression. Elles peuvent aussi se produire p. ex. lors de la mise en œuvre, en raison de l'absorption différente des carreaux et du support. Aucune garantie ne peut être apportée sur ce point.
- | Sur les revêtements poreux, rugueux, émaillés à pores fins, effectuer des essais de joint, car les pigments de couleurs peuvent se déposer à la surface des carreaux.
- | Il est recommandé de réaliser les joints de sol uniquement avec un mortier de jointoyage foncé.
- | Sous réserve de modifications de teinte.
- | Pour nettoyer le carrelage, utiliser des détergents neutres ou alcalins. L'utilisation fréquente ou prolongée de produits acides attaque les mortiers au ciment.

À noter (suite)

Sécurité au travail :



Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. À conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux /du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de recyclage pour substances nocives.



GISCODE : ZP1. Contient du ciment de Portland. Réaction fortement alcaline avec l'humidité. Éviter la formation de poussière et les projections de mortier.

Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité ou la télécharger sur le site Internet www.lugato.de en allemand.

Danger

Élimination : recycler l'emballage quand il est vide.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits. Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.



Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est l'engagement volontaire à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

Séminaires

En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques p.ex. pour la pose de carrelage. Pour plus d'informations, consultez www.lugato.de ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de bricolage.



Simple à faire soi-même

Demandez à votre distributeur la brochure « Simple à faire soi-même ». Sur plus de 160 pages et 1.000 photos, vous apprendrez tout, de la pose du carrelage à l'étanchéification des ouvrages. Toutes les instructions sont présentées simplement avec des photos détaillées.



LUGATO GmbH & Co. KG, D-22885 Barsbüttel,
Service technique, tél. : +49 (0)40 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Version 06/2017

LUGATO
Fürs Leben gemacht